



FICHA TÉCNICA

Somos la transformación en **Tableros Melamínicos en sustrato MDF***, nuestra misión es acercar a todos los proyectos y ambientes, el diseño y las tendencias en maderas y fantasías.

Uso exclusivamente para interiores

APLICACIONES



Hogar



Hospitales



Oficinas



Laboratorios



Hoteles



Mobiliario comercial

BENEFICIOS



Fácil de cortar, barrenar y cantear.



Acabado uniforme, de alta calidad y duradero.



Ideal para la fabricación de muebles en serie.



Superficie resistente a la abrasión y fácil de limpiar.



Diseños atractivos y variedad de texturas.

cubrica.com.mx

SUSTRATO

MDF

*Medium Density Fibreboard

Tablero de fibras de madera de densidad media.

Formato:

1.22 x 2.44 m (4' x 8')

Espesores disponibles:

6 mm | 9 mm | 12 mm

15 mm | 18 mm | 25 mm | 30mm



PROPIEDADES


FÍSICO - MECÁNICAS

PROPIEDAD	UNIDAD	ESPESOR		
		6 mm	9 mm	12, 15, 18, 25, 30 mm
Resistencia a la tracción	N/mm ²	0.80 - 0.90	0.70 - 0.80	0.60 - 0.70
Resistencia a la flexión	N/mm ²	35 - 45	28 - 36	28 - 36
Retención tornillos (cara)	N	N/A	N/A	>1,000
Retención tornillos (canto)	N	N/A	N/A	>800


Estas especificaciones están definidas por la fuerza de unión de las fibras al interior del tablero y la capacidad de carga que soporta un tablero, considerando apoyos en ambos extremos del mismo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS SUPERFICIES DEL TABLERO PUEDEN SER LISAS O TEXTURIZADAS EN UNA O AMBAS CARAS, Y LAS SUPERFICIES EXTERNAS PUEDEN TENER COLORES O DISEÑOS DECORATIVOS.



DIMENSIONES
(mm)



DENSIDAD
Promedio
(kg/m²)



DIMENSIONES
(mm)

Espeor	Largo	Ancho	Promedio	Espeor	Largo	Ancho	Diagonal
6	2.44	1.22	810 - 850	-/+0.2	-/+0.2	-/+0.2	-/+0.2
9	2.44	1.22	615 - 665	-/+0.2	-/+0.2	-/+0.2	-/+0.2
12, 15, 18 25, 30	2.44	1.22	595 - 645	-/+0.2	-/+0.2	-/+0.2	-/+0.2

Nota: Los tableros en sustrato MDF a una cara pueden presentar un pandeamiento, debido a la naturaleza del producto. Esta situación no es defecto de calidad. Para más detalles, por favor contacte a su vendedor.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

PROPIEDAD

ESPECIFICACIÓN

UNIDADES

Resistencia al agua hirviendo

No afectado

Resistencia al desgaste (maderas
y colores con papel base)

Mínimo 150 ciclos

Ciclos de abrasión

Resistencia al desgaste (sólidos)

Mínimo 150 ciclos

Ciclos de abrasión

Resistencia a la fisuración

No fisura

Resultados obtenidos a partir de pruebas hechas bajo la Norma UNE 7265, realizados con un abrasímetro Taber®.

