

# FICHA TÉCNICA

## MELAMINA EN MDF HIDRÓFUGO

Tablero de MDF con tratamiento hidrófugo ideal para mobiliario de interiores expuesto a condiciones de humedad.



**NUEVO DISEÑO**  
**TUNDRA**  
**SINCRONIZADO**



| PROPIEDAD                        | UNIDAD            | VALOR PERMITIDO | VALOR DE PRUEBA | JUICIO   |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Hinchamiento en espesor 24h      | %                 | ≤12.0           | 10              | Aprobado |
| Unión interna                    | Mpa               | ≥0.45           | 0.51            | Aprobado |
| Resistencia a la flexión         | Mpa               | ≥24.0           | 24.2            | Aprobado |
| Módulo de elasticidad en flexión | Mpa               | ≥2300           | 2400            | Aprobado |
| Densidad                         | g/cm <sup>3</sup> | 0.62-0.80       | 0.65            | Aprobado |
| Contenido de humedad             | %                 | 3.0-13.0        | 4               | Aprobado |
| Integridad de la superficie      | Mpa               | ≥0.90           | 1.75            | Aprobado |
| Contenido de humedad             | mg/100g           | ≤ 30            | 24.1            | Aprobado |

